

PINTURA SEÑALIZACIÓN CAPA GRUESA BICOMPONENTE KOLMAN

CARACTERÍSTICAS-CARACTERÍSTICAS-FEATURES-CARACTÉRISTIQUES-CARATTERISTICHE

Es un pintura de señalización viaria bicomponente a base de resinas acrílicas especiales del tipo curado en frío para aplicar en capa gruesa. Es una pintura de elevada calidad, elástica y dura, de rápido secado y endurecimiento. Máxima resistencia a la intemperie y a la abrasión.

ESPECIFICACIONES-ESPECIFICAÇÕES-SPECIFICATIONS-CARACTÉRISTIQUES-SPECIFICHE

- SECADO: De 18 a 45 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
- RENDIMIENTO: De 2 a 4 Kg por m², dependiendo del grosor aplicado.
- VIDA DE LA MEZCLA: De 8 a 14 minutos, dependiendo de la temperatura.

MODO DE EMPLEO-INSTRUÇÕES-INSTRUCTIONS-DIRECTIONS-ISTRUZIONE

- Agitar convenientemente la pintura hasta conseguir un aspecto totalmente homogéneo y a continuación incorporar el endurecedor, mezclando perfectamente con una batidora. Aplicar el producto rápidamente con una llana o plana.
- La proporción de la mezcla es de 100 partes de pintura por una parte de endurecedor, ambos en peso. (Aproximadamente un 1% de endurecedor).
- A baja temperatura se puede añadir hasta un 1,2% de endurecedor y a alta temperatura se puede rebajar hasta a un 0,8% la cantidad de endurecedor.

PRINCIPALES PROPIEDADES-PRINCIPAIS PROPRIEDADES-MAIN PROPERTIES PRINCIPALES PROPRIETÀ-PRINCIPALI PROPRIETÀ

Esta pintura está especialmente indicada para la señalización de carreteras, calles, etc.

- * MAXIMA DUREZA Y ADHERENCIA.
- * MAXIMA RESISTENCIA AL INTEMPERIE.
- * MAXIMA RESISTENCIA A LA ABRASION.
- * RAPIDO SECADO

FORMATOS-FORMATOS-FORMATS-FORMATS-FORMATI

- Latas metálicas litografiadas con cantidades prefijadas y con su correspondiente endurecedor aparte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C Sp-4 1.5 r.p.m.)	6.000 cps
Peso específico.....	1,98 gr/cc
Contenido de sólidos en peso.....	100 %
Rendimiento teórico (1mm. de espesor)...	1,9
Secado (a 10°C)	45 min.
Secado (a 20°C)	30 min.
Secado (a 30°C)	20 min.
Vida de la mezcla (a 10°C)	14

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
c/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
Tél.: +34 958 46 56 86 · Fax: +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com